Chemiton GBC0NA 70R

Fabricante	Franplast S.r.l.	**Categoría**	SEEPS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto a base de SEEPS ideal para sobremoldeo de POM, PET, PETG y PCTA. Está dotado de las siguientes características: superficie translúcida, excelente agarre y buenas propiedades mecánicas. Aplicación: Cintas Transportadoras

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Cinturones/Reparación de cinturones Sobreinyección	- -	- -
Apariencia	Translúcido	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	150 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Shore	70	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 527-2
Deformación nominal a la tracción en rotura	650 %	-	ISO 527-2
Resistencia al desgarro	23 kN/m	-	ISO 34-1

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-30 to 70 °C	-22.0 - 158.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	70.0 °C	158.0 °F	-
Tiempo de secado	3.0 hr	-	-
Temperatura trasera	155 to 185 °C	311.0 - 365.0 °F	-
Temperatura media	165 to 195 °C	329.0 - 383.0 °F	-
Temperatura frontal	170 to 200 °C	338.0 - 392.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de boquilla	175 to 205 °C	347.0 - 401.0 °F	-
Temperatura del molde	30.0 to 60.0 °C	86.0 - 140.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.