

# CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer C)

<b>Fabricante</b>	China General Plastics Corporation	<b>Categoría</b>	PVC, Flexible
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer C) es un material de Cloruro de Polivinilo Flexible. Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para extrusión. Atributo principal de CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer C): Plasticizado. Aplicación típica de CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer C): Tejidos/Fibras.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Plastificante (50%)	-	-
<b>Usos</b>	Tejidos Uso general	- -	- -
<b>Apariencia</b>	Transparente	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	1.26 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Dureza Durometro</b>	87	-	ASTM D2240

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	ASTM D638
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
<b>Elongación a la tracción</b>	290 %	-	ASTM D638

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Volatilidad por calentamiento</b>	0.30 %	-	ASTM D1203

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.