Generic Alkyd - Glass Fiber

Fabricante	Generic	**Categoría**	Alkyd
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los productos clasificados como: Genérico Alquídico - Fibra de Vidrio. Esta información se proporciona solo con fines comparativos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.09 to 2.15 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.30 to 0.45 %	-	ASTM D955
Absorción de agua	0.050 to 0.30 %	-	ASTM D570
Dureza Barcol	60 to 65	-	ASTM D2583

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la flexión	82.7 to 105 MPa	11994.64 - 15228.99 psi	ASTM D790
Resistencia a la compresión	124 to 159 MPa	17984.71 - 23061.04 psi	ASTM D695
Impacto Izod con entalla	77 to 160 J/m	1.44 - 3.0 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	232 to 260 °C	449.6 - 500.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Rigidez dieléctrica	12 to 13 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica	5.98 to 7.30	-	ASTM D150
Factor de disipación	0.010 to 0.070	-	ASTM D150
Resistencia al arco	180 to 186 sec	-	ASTM D495

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.