Generic HDPE - Talc

Fabricante	Generic	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que han sido calculados a partir de todos los productos clasificados como: HDPE genérico - Talco. Esta información se proporciona solo con fines comparativos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.988 to 1.75 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.2 to 3.2 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	758 to 2450 MPa	109938.8 - 355343.1 psi	ASTM D790

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la flexión	24.8 to 35.4 MPa	3596.94 - 5134.35 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	27 to 55 J/m	0.5057 - 1.03 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	270 to 1200 J/m	5.06 - 22.48 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.