Glastic® 2165

Fabricante	Glastic Corporation	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Glastic 2165 es un aislante de separación que está moldeado de un compuesto de poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio reconocido por UL como resistente a las llamas. Glastic 2165 presenta resistencia a la rotura y tolerancias de altura más cercanas que las comúnmente disponibles en aislantes de porcelana. Las propiedades de resistencia a la humedad y al calor de Glastic 2165 son superiores a las de los aislantes plásticos convencionales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio	-	-
Características	Resistencia a la humedad Resistencia al calor, alta Retardancia a la llama	- - -	- - -
Usos	Aislante aislado	-	-
	E23525	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Número de archivo UL			
Formas	Partícula	-	-

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
Resistencia a la compresión	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D695

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al arco	180 sec	-	ASTM D495
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.