GLS PP YN06 HF

Fabricante	GLS Polymers Pvt. Ltd.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PPCP FR V0

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Colores Disponibles	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.850 to 1.25 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	1.2 to 1.8 %	-	ASTM D955

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.0 to 26.0 MPa	3190.84 - 3770.99 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1200 to 1500 MPa	174045.6 - 217557.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	20.0 to 25.0 MPa	2900.76 - 3625.95 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	60 to 85 J/m	1.12 - 1.59 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	50.0 to 55.0 °C	122.0 - 131.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	78.0 °C	172.4 °F	-
Tiempo de secado	2.0 hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	190 to 220 °C	374.0 - 428.0 °F	-
Temperatura del molde	32.0 to 64.0 °C	89.6 - 147.2 °F	-
Presión de inyección	65.0 to 105 MPa	9427.47 - 15228.99 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.