GPPC SAN D-20

Fabricante	GPPC Chemical Co., Ltd.	**Categoría**	SAN
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

GPPC SAN D-20 es un material de Estireno Acrilonitrilo (SAN). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributos importantes de GPPC SAN D-20 son: Clasificación de llama Resistente al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E88637-252445	-	-
Características	Alta resistencia al calor	-	-
Certificaciones de organismos	CSA LS103112	-	-
Número de archivo UL	E88637	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.5 g/10 min 15 g/10 min	- - -	- ASTM D1238 ISO 1133
Dureza Rockwell	82	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	76.5 MPa	11095.41 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	3630 MPa	526487.94 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	123 MPa	17839.67 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	20 J/m 19 J/m	- 0.3746 ft·lb/in 0.3559 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	95.0 °C	203.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB HB	- - -	UL 94 - -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	85.0 to 100 °C	185.0 - 212.0 °F	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	200 to 250 °C	392.0 - 482.0 °F	-
Temperatura del molde	40.0 to 80.0 °C	104.0 - 176.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.