

# Avalon 09

<b>Fabricante</b>	Greene, Tweed & Co.	<b>Categoría</b>	PTFE
<b>Carga/Filler</b>	Fibra de grafito	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Avalon 09 es un producto de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado con fibra de grafito. Está disponible en Norteamérica.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Carga / Refuerzo</b>	Fibra de Grafito	-	-
<b>Apariencia</b>	Negro Gris oscuro	- -	- -
<b>Formas</b>	Pellets	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	2.14 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1457
<b>Dureza Durometro</b>	60	-	ASTM D2240

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D1457
<b>Elongación a la tracción</b>	230 %	-	ASTM D1457
<b>Resistencia a la compresión</b>	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D695
<b>Resistencia al cizallamiento</b>		-	ASTM D732
	19.3 MPa	2799.23 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
	15.5 MPa	2248.09 psi	-
	14.5 MPa	2103.05 psi	-
<b>Coefficiente de fricción</b>		-	-
	0.070	-	-
	0.050	-	-
<b>Deformación bajo carga</b>		-	ASTM D621
	8.00 %	-	-
	14.0 %	-	-
<b>Factor de desgaste</b>	60 10 <sup>-8</sup> mm <sup>3</sup> /N·m	-	ASTM D3702

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.