

Avalon 57

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Greene, Tweed & Co. | Categoría | PTFE |
| Carga/Filler | Carga | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Resina termoestable cargada

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------|
| Carga / Refuerzo | Relleno | - | - |
| Apariencia | Marrón Claro Tan | - - | - - |
| Formas | Pellets | - | - |

Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Gravedad específica | 2.01 g/cm ³ | - | ASTM D1457 |

| Mecánico | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Resistencia a la tracción | 17.9 MPa | 2596.18 psi | ASTM D1457 |
| Elongación a la tracción | 300 % | - | ASTM D1457 |
| Coeficiente de fricción | | - | - |
| | 0.17 | - | - |
| | 0.25 | - | - |
| Deformación bajo carga | 2.30 % | - | ASTM D621 |
| Factor de desgaste | $9.3 \cdot 10^{-8} \text{ mm}^3/\text{N}\cdot\text{m}$ | - | ASTM D3702 |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.