Flontech® FT-BRR40-8

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	40% Bronce	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

38-42% de bronce + 58-62% de PTFE

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Bronce, 40% Relleno por Peso	-	-
Formas	Pellets, reprocesados	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	3.08 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.85 g/cm³	-	ASTM D4894
Tamaño medio de partícula	300 µm	11.81 mil	Internal Method
Dureza Rockwell	36	-	ASTM D785

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	59	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	170 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.