Flontech® FT-BRR40-GRN-1

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	41% Bronce-Inorgánico	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

41% polvo de bronce y pigmento inorgánico + 59% PTFE virgen.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Bronce\Inorgánico, 41% Relleno por Peso	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	3.15 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.75 g/cm³	-	ASTM D4894
Contracción	2.1 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	38	-	ASTM D785

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	62	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	280 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.