Flontech® FT-CAR23-GR2-3

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	23% Fibra de carbono; 2,0% Fibra de grafito	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

23% carbono duro +2% grafito + 75% PTFE virgen

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 23% Relleno por Peso Fibra de Grafito, 2.0% Relleno por Peso	- -	- -
Características	Flujo Medio	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.06 g/cm³	-	ASTM D4894

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.60 g/cm³	-	ASTM D4894
Tamaño medio de partícula	750 µm	29.53 mil	Internal Method
Contracción	1.7 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	36	-	ASTM D785
Dureza Durometro	61	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	70 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.