Flontech® FT-CAR33-GR2-1

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	33% Fibra de carbono; 2,0% Fibra de grafito	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

33% carbono duro + 2% grafito + 65% PTFE virgen

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 33% Relleno por Peso Fibra de Grafito, 2.0% Relleno por Peso	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.03 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.39 g/cm³	-	ASTM D4894

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción	1.6 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	40	-	ASTM D785
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	50 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.