Flontech® FT-CARR25-6

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	25% Fibra de carbono	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

25% carbono suave + 75% PTFE virgen

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono, 25% Relleno por Peso	-	-
Características	Alto flujo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.09 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.70 g/cm³	-	ASTM D4894
Tamaño medio de partícula	780 µm	30.71 mil	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción	2.6 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	40	-	ASTM D785
Dureza Durometro	62	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	150 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.