Flontech® FT-GL15-3

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	15% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

15% fibra de vidrio + 85% PTFE virgen

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 15% de relleno por peso	-	-
Características	Flujo Medio	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.21 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.66 g/cm³	-	ASTM D4894
Tamaño medio de partícula	780 µm	30.71 mil	Internal Method
			Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción	2.0 %	-	
Dureza Rockwell	29	-	ASTM D785
Dureza Durometro	57	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	270 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.