Flontech® FT-PI15-6

Fabricante	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	15% Poliimida	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

15% poliamida + 85% PTFE virgen

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Poliimida, 15% Relleno por peso	-	-
Características	Alto flujo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.95 g/cm³	-	ASTM D4894
Densidad aparente	0.70 g/cm³	-	ASTM D4894
Tamaño medio de partícula	750 µm	29.53 mil	Internal Method
Contracción	3.2 %	-	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Rockwell	30	-	ASTM D785
Dureza Durometro	59	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D4894
Elongación a la tracción	200 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.