HANWHA EVA 1317

Fabricante	Hanwha Chemical	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

HANWHA EVA 1317 se fabrica mediante proceso de alta presión en autoclave de Dow y está diseñado para una variedad de aplicaciones de moldeo de espuma, como zapatos y sandalias, etc. EVA 1317 es ampliamente conocido por su excelente procesabilidad y garantía de alta calidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Propiedad Espumable Trabajabilidad, buena Sin aditivo	- - -	- - -
Usos	Espuma Calzado	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
Formas	Partícula	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Tratamiento de Espuma	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.945 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de acetato de vinilo	22.0 wt%	-	Internal method
Dureza Durometro	 87 33	- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	840 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	54.0 °C	129.2 °F	ASTM D1525
Temperatura de fusión pico	81.0 °C	177.8 °F	ASTM D3417

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.