DI-COAT R-4721/7

Fabricante	Hapco Inc.	**Categoría**	Polyester, TP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DI-COAT R-4721 / DI-COAT R-4721 LV (viscosidad más baja) Shore 90 D, curado a temperatura ambiente, recubrimiento de media a alta tixotropía para aplicaciones de aislamiento dieléctrico. DI-COAT R-4721 es ideal para su uso en superficies verticales o inclinadas donde no se puede tolerar el flujo o el drenaje. DI-COAT R-4721 es fácil de usar y debe aplicarse en aplicaciones de aislamiento donde se requiere recubrimiento conformal. DI-COAT R-4721 LV exhibe características similares a DI-COAT R-4721, pero tiene una viscosidad más baja.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Aislante eléctricamente	-	-
	Curado Rápido	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
	Baja Viscosidad	-	-
	Tixotrópico	-	
Usos			-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Cajas de batería Aplicaciones de recubrimiento Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Escudos de Cable de Potencia Interruptores	- - - - -	- - -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento Envasado	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.50 g/cm³	-	ASTM D4669
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	50.6 MPa	7338.92 psi	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	157 °C	314.6 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	0.9 to 1.3 hr	-	ASTM D2971
Tiempo de curado	Durante la noche a temperatura ambiente	-	-
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 12	- - -	- - -

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.9E+12 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	25 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica	3.10 3.00	- - -	ASTM D150 - -
Factor de disipación	0.030	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.