Di-Pak™ E-4901-30

Fabricante	Hapco Inc.	**Categoría**	Polyester, TP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DI-PAK E-4901-2, E-4901-10, y E-4901-30 Compuestos de encapsulado de bajo costo y fáciles de usar, con tiempos de ciclo rápidos. Disponibles en 3 velocidades.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Aislante eléctricamente Curado Rápido Ciclo de Moldeo Rápido Buena flexibilidad Baja Viscosidad Absorbente de choque	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Cajas de batería Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Escudos de Cable de Potencia Interruptores	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Envasado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.02 g/cm³	-	ASTM D4669
Contracción de moldeo	0.050 to 0.15 %	-	ASTM D2566
Peso	17 g	0.5996 oz	-
Dureza Durometro	73	-	ASTM D2240

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	80 °C	176.0 °F	-
Conductividad térmica	0.22 W/m/K	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	30.0 min	-	ASTM D2971
Ensayo de choque térmico	Pasa	-	-

Relación de mezcla por peso:

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	100, Relación de mezcla por volumen: 100 Relación de mezcla por peso: 84, Relación de mezcla por volumen: 100	- - -	- - -
Viscosidad de mezcla termoendurecible	3500 cP	-	ASTM D4878
Tiempo de desmoldeo	240 to 480 min	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	6530 MPa	947098.14 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	3.17 MPa	459.77 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	41 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	9.28 kN/m	-	ASTM D624
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.8E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	15 kV/mm	-	ASTM D149
Constante dieléctrica	1.67 1.73	- - -	ASTM D150 - -
Factor de disipación	9.0E-3 a 0.012	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.