Ultracast™ AL Blue Label

Fabricante	Hapco Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Una serie de sistemas de fundición rellenos de bajo costo y alto rendimiento. Baja contracción, baja viscosidad, relación de mezcla uno a uno, sistemas de fundición duplicados que reproducen el más fino detalle. Estos sistemas son fácilmente mecanizables, pulibles y tallables a mano sin desgaste excesivo de las herramientas de corte. Las modificaciones y reparaciones son fáciles. Excelente para todo tipo de aplicaciones de modelos, aplicaciones de herramientas, aplicaciones de fijación, moldes, duplicaciones generales y fundición general. No más esperas nocturnas. No más fundiciones deformadas. No es necesario utilizar cortadores de carburo para mecanizar. Cuando necesita detalles rápidos y exactos, y duplicación precisa, ULTRACAST es la mejor opción.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja contracción Baja Viscosidad Mecanizable	- - -	- - -
Usos	Moldes/Dados/ Herramientas	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Aluminio	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Fundición	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.70 g/cm³	-	ASTM D792
Volumen específico	0.00222 cm³/g	-	-
Contracción de moldeo	0.10 to 0.15 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	77 to 83	-	ASTM D2240

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de gelificación	17.0 min	-	-
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100, Relación de mezcla por volumen: 100 Relación de mezcla por peso: 100, Relación de mezcla por volumen: 100	- - -	- - -
Viscosidad de mezcla termoendurecible	4950 to 5050 cP	-	ASTM D2393
Tiempo de desmoldeo	240 to 480 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.