Daelim Po1y® 5502HS

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y® 5502HS es un producto de Polietileno de Alta Densidad. Se puede procesar mediante moldeo por soplado y está disponible en Asia-Pacífico. Las aplicaciones de Daelim Po1y® 5502HS incluyen contenedores y aplicaciones de contacto con alimentos. Las características incluyen: Contacto con Alimentos Aceptable Buena Procesabilidad Alta Rigidez Resistente al Impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena Procesabilidad Resistencia Ultra Alta al Impacto Rigidez Ultra Alta	- - - -	- - - -
Usos	Contenedores	-	-
Certificaciones de organismos		- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	ASTM D 1248, IV, Clase A, Cat. 5 FDA 21 CFR 177.1520		
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.960 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.18 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	50.0 hr	-	ASTM D1693B

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	30.4 MPa	4409.16 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	690 J/m	12.92 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D746

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.