ELASTEL™ PROD-63

Fabricante	HELLENIC CABLES S.A.	**Categoría**	EPDM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: Compuesto a base de EPDM para la producción de un perfil elástico. Embalaje: En cajas de cartón de aproximadamente 400-500 kg. Uso: Sellado de perfiles de aluminio, marcos de ventanas, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Perfiles	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.22 g/cm³	-	-
Dureza Shore	61 to 65	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	60.0 °C	140.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	65.0 °C	149.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	65.0 °C	149.0 °F	-
Temperatura de cabeza	70 °C	158.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.