ACLAR® 11A (0.9 mil)

Fabricante	Honeywell	**Categoría**	Film, PCTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACLAR®11A (0.9 mil) es un producto de politrifluoroetileno (PCTFE). Se puede procesar mediante fundición de película y está disponible en América del Norte, Europa o Asia Pacífico. Los campos de aplicación de ACLAR® 11A (0.9 mil) incluyen aplicaciones eléctricas/electrónicas y aplicaciones industriales. Las características incluyen: resistencia química de homopolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Homopolímero Buena resistencia química Resina de barrera	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Aplicación industrial	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	2.10 g/cm³	-	ASTM D1505

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
módulo secante	1380 MPa 1290 MPa	- 200152.44 psi 187099.02 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Resistencia a la tracción	109 MPa 51.0 MPa	- 15809.14 psi 7396.94 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	100 % 250 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Transmisión de vapor de agua	0.26 g/m²/24 hr	0.01677 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Conductividad térmica	0.21 W/m/K	-	ASTM C177

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de oxígeno	100 %	-	ASTM D2863

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	1.0 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.