ACLAR® 22C (3 mil)

Fabricante	Honeywell	**Categoría**	Film, PCTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACLAR®22C (3 mil) es un producto de politrifluoroetileno (PCTFE). Se puede procesar mediante fundición de película y está disponible en América del Norte, Europa o Asia Pacífico. Las áreas de aplicación típicas son: embalaje. Las principales características son: copolímero.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E236381-230358	-	-
Características	Copolímero Resina de barrera	- -	- -
Usos	Embalaje	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Película Fundida	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	2.08 g/cm³	-	ASTM D1505

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
módulo secante	1040 MPa 1040 MPa	- 150839.52 psi 150839.52 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Resistencia a la tracción	62.0 MPa 41.0 MPa	- 8992.36 psi 5946.56 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Elongación a la tracción	190 % 230 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
Transmisión de vapor de agua	0.17 g/m²/24 hr	0.01097 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Conductividad térmica	0.22 W/m/K	-	ASTM C177

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de oxígeno	100 %	-	ASTM D2863

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	1.0 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.