Aclon™ 3280

Fabricante	Honeywell	**Categoría**	Film, PCTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ACLON (TM) 3280 es una resina fluoropolimérica compuesta por una resina copolímera de policlorotrifluoroetileno. La resina Aclon™ proporciona la barrera contra la humedad más alta de cualquier resina termoplástica transparente. Además de una buena procesabilidad, las resinas Aclon™ ofrecen una resistencia química superior, propiedades eléctricas sobresalientes y resistencia al agrietamiento a baja temperatura.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Trabajabilidad, buena	-	-
	Buen rendimiento eléctrico	-	-
	Buena resistencia a la fisuración	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Resina de barrera	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	2.10 g/cm³	-	ISO 1183
Densidad aparente	0.80 g/cm³	-	ISO 60

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de transmisión de vapor de agua	0.47 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de cristalización pico (DSC)	°C	-	ASTM D3418

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	%	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.