Nanjing Hongrui PA66 A309

Fabricante	Nanjing Hongrui Engineering Plastics Co., Ltd.	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	45% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nanjing Hongrui PA66 A309 es un material de Poliamida 66 (Nylon 66) relleno con un 45% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia Pacífico. Atributo principal de Nanjing Hongrui PA66 A309: Clasificación de Llama. Aplicaciones típicas incluyen: Ingeniería/Piezas Industriales Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas Automotrices.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 45% de relleno por peso	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices Rodamientos Aplicaciones eléctricas/electrónicas Partes de Máquina/mecánicas	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.10 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	120	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	9000 MPa	1305342.0 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	260 MPa	37709.88 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla (Área)	8.00 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	255 °C	491.0 °F	ASTM D648
Temperatura de fusión	263 °C	505.4 °F	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+13 ohms	-	ASTM D257

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Rigidez dieléctrica	20 kV/mm	-	ASTM D149
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.