Topilene® J340

Fabricante	Hyosung Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características del Copolímero de Impacto: Alta resistencia al impacto HB bajo UL 94 Aplicaciones: Caja Contenedor Carcasa de Batería Juguete

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al impacto Copolímero de impacto	- -	- -
Usos	Cajas de batería Contenedores Cajas Juguetes	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)			
Dureza Rockwell	70	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	1230 MPa	178396.74 psi	ASTM D790
Impacto Izod sin entalla	64 J/m 150 J/m	- 1.2 ft·lb/in 2.81 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	105 °C	221.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.