# Topilene® J640F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Hyosung Corporation | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Características: Muy Bajo Ojo de Pez Alta Nebulosidad Aplicaciones: Película CPP protectora

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Película | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 8.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Módulo de flexión** | 1370 MPa | 198702.06 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod sin entalla** | | - | ASTM D256 |
| | 20 J/m | 0.3746 ft·lb/in | - |
| | 69 J/m | 1.29 ft·lb/in | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.