Topilene® J842

Fabricante	Hyosung Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características del copolímero de impacto: Alta fluidez Alta rigidez HB bajo UL94 Aplicaciones: Artículo muy grande Electrodomésticos Electrodomésticos industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E163907-224781	-	-
Características	Buena Rigidez Alto flujo Copolímero de impacto	- - -	- - -
Usos	Componentes de Electrodomésticos Artículos para el hogar Aplicaciones industriales	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	45 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	85	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod sin entalla	39 J/m 64 J/m	- 0.7305 ft·lb/in 1.2 ft·lb/in	ASTM D256 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	120 °C	248.0 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.