Eltex® P KS414

Fabricante	INEOS Olefins & Polymers Europe	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Beneficios y características: Eltex® P KS414 es un copolímero aleatorio con un alto contenido de etileno, desarrollado para su uso principalmente como la capa de sellado en "película biorientada coextrudida". Contiene agentes deslizantes y anti-bloqueo. Aplicaciones: Copolímero aleatorio especialmente desarrollado para las capas de sellado de "película biorientada coextrudida".

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antibloqueo Deslizamiento	- -	- -
Características	Antibloqueo Copolímero aleatorio Deslizamiento	- - -	- - -
Usos	Película biaxialmente orientada Película	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión Extrusión de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.3 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Shore	62	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
Umbral de sellado térmico	115 °C	239.0 °F	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	60.0 °C	140.0 °F	ISO 75-2/B
Temperatura de reblandecimiento Vicat	120 °C	248.0 °F	ISO 306/ A50
Temperatura de fusión pico	134 °C	273.2 °F	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.