GPPS Microgranulates 130M

Fabricante	INEOS Olefins & Polymers Europe	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

130M es un grado de poliestireno de propósito general con excelentes propiedades de flujo y tiene una alta relación superficie-volumen.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Uso general Buena fluidez	- - -	- - -
Usos	Uso general Masterbatch	- -	- -
Certificaciones de organismos	UE 10/2011	-	-
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Formas	Microgránulos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de volumen (MVR)	25.0 cm³/10min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	0.30 to 0.60 %	-	ISO 294-4
Absorción de agua	%	-	ISO 62

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2/1
Esfuerzo a la tracción	45.0 MPa	6526.71 psi	ISO 527-2/50
Deformación nominal a la tracción en rotura	2.0 %	-	ISO 527-2/50
Esfuerzo a la flexión	61.0 MPa	8847.32 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	75.0 °C	167.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	85.0 °C	185.0 °F	ISO 306/B50
CLTE	8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Conductividad térmica	0.16 W/m/K	-	DIN 52612

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.