# EVICOM™ EX5/745

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | INEOS Olefins & Polymers Europe | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Compuesto de extrusión claro y flexible.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena flexibilidad<br>Baja Toxicidad<br>Brillo Medio | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Manguera<br>Tubería | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.22 g/cm³ | - | BS 2782 620A |
| **Dureza Durometro** | 69 | - | BS 2782 365B |
| **Suavidad BS** | 56 | - | BS 2782 365A |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Flexión en frío** | -50 °C | -58.0 °F | BS 2782 151A |
| **Flexibilidad en frío** | -26 °C | -14.8 °F | BS 2782 150B |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 20.0 MPa | 2900.76 psi | BS 2782 320A |
| **Elongación a la tracción** | 360 % | - | BS 2782 320A |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.