

Cellophane™ 340 Rayo M

Fabricante	Innovia Films Ltd.	Categoría	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Películas de barrera recubiertas para aplicaciones de embalaje Películas metalizadas, de alta barrera, sellables al calor por 1 lado Referencia literaria: A340

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resina de barrera	-	-
	Biodegradable	-	-
	Sellable al calor	-	-
	Contenido de recursos renovables	-	-
Usos	Película	-	-
	Embalaje	-	-
Apariencia	Metalizado - Claro	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de iniciación de sellado	32.2 to 110 °C	89.96 - 230.0 °F	-
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	1.01 cm ³ /m ² /24 hr	0.06515 cm ³ /100 in ² /24 hr	ASTM F1927
Tasa de transmisión de vapor de agua	0.13 g·mm/m ² /atm/24 hr	-	ASTM E96
Calibre de película	23.6 μm	0.9291 mil	Internal Method
Rendimiento	29.4 m ² /kg	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.