

Cellophane™ 600P

Fabricante	Innovia Films Ltd.	Categoría	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Películas permeables sin recubrimiento. Película transparente para aplicaciones donde no se requiere protección contra la humedad. Referencia bibliográfica: A200

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable	-	-
	Alta claridad	-	-
	Contenido de recursos renovables	-	-
Usos	Película	-	-
	Aplicaciones industriales	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	2.95 cm ³ /m ² / 24 hr	0.1903 cm ³ /100 in ² /24 hr	ASTM F1927
Calibre de película	41.7 µm	1.64 mil	Internal Method
Rendimiento	16.6 m ² /kg	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.