# NatureFlex™ 110NP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Innovia Films Ltd. | **Categoría** | Cellulose, Regenerated |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Las películas NatureFlex se fabrican a partir de pulpa de madera renovable cosechada de plantaciones que aplican principios de buena gestión forestal. La termosellabilidad y las propiedades de barrera se logran mediante las tecnologías de recubrimiento patentadas de Innovia Films. Referencia bibliográfica: N200 Película transparente, no termosellable, para aplicaciones como la fabricación de bolsas y donde no se requiere barrera a la humedad

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Biodegradable<br>Compostable<br>Alta claridad<br>Contenido de recursos renovables | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | Película<br>Embalaje | -<br>- | -<br>- |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Formas** | Película | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)** | 3.10 $cm^3/m^2/24$ hr | 0.2 $cm^3/100$ $in^2/24$ hr | ASTM F1927 |
| **Transmisión de vapor de agua** | 1500 $g/m^2/24$ hr | 96.75 $g/100$ $in^2/24$ hr | ASTM E96 |
| **Calibre de película** | 27.7 µm | 1.09 mil | Internal Method |
| **Rendimiento** | 25.0 $m^2/kg$ | - | Internal Method |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Anchos de calandra óptimos** | 142.24 cm | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.