NatureFlex™ 35NP

Fabricante	Innovia Films Ltd.	**Categoría**	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Referencia bibliográfica: N200 película transparente, no sellable al calor para aplicaciones como fabricación de bolsas y donde no se requiere barrera de humedad

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable Compostable Alta claridad Contenido de recursos renovables	- - - -	- - - -
Usos	Bolsas Película Embalaje	- - -	- - -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	3.00 $cm^3/m^2/24$ hr	0.1935 $cm^3/100$ $in^2/24$ hr	ASTM F1927
Calibre de película	34.7 µm	1.37 mil	Internal Method
Rendimiento	20.0 m^2/kg	-	Internal Method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Anchos de calandra óptimos	1440	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.