NatureFlex™ 400NPU

Fabricante	Innovia Films Ltd.	**Categoría**	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Películas base de cinta no sellables al calor Las películas NPU han sido desarrolladas para su uso como base para la fabricación de cintas adhesivas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antiestático	-	-
	Compostable	-	-
	Alta claridad	-	-
	Alto brillo	-	-
	Contenido de recursos renovables	-	-
Usos	Película	-	-
	Embalaje	-	-
	Cinta	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción		-	ASTM D1894
	0.25	-	-
	0.70	-	-
Espesor de película - Ensayado	28 µm	1.1 mil	-
Módulo secante		-	ASTM D882
	MPa	-	-
	MPa	-	-
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	125 MPa	18129.75 psi	-
	70.0 MPa	10152.66 psi	-
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	22 %	-	-
	70 %	-	-
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	1.00 cm³/m²/24 hr	0.0645 cm³/100 in²/24 hr	ASTM F1927
Rendimiento	25.0 m²/kg	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.