NatureFlex™ NE30 (42µ)

Fabricante	Innovia Films Ltd.	**Categoría**	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NatureFlex™ NE30 (42µ) es un producto de Celulosa Regenerada. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Película. Las características incluyen: Ecológico/Verde Resistente a productos químicos Claridad Buena sellabilidad Alto brillo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable	-	-
	Compostable	-	-
	Retención de pliegue muerto y torsión	-	-
	Barrera de Sabor y Aroma	-	-
	Barrera de gas	-	-
	Resistente a la Grasa	-	-
	Sellable al calor	-	-
	Alta claridad	-	-
	Alto brillo	-	-
	Barrera de humedad		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Resistente al aceite Contenido de recursos renovables	- -	
Usos	Película	-	-
Certificaciones de organismos	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción	0.30	-	ASTM D1894
Módulo secante	MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	125 MPa 70.0 MPa	- 18129.75 psi 10152.66 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	22 % 70 %	- - -	ASTM D882 - -
Resistencia del sello	0.16 N/mm	-	Internal Method
Temperatura de iniciación de sellado	80.0 to 200 °C	176.0 - 392.0 °F	Internal Method
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	3.00 $cm^3/m^2/24$ hr	0.1935 $cm^3/100$ $in^2/24$ hr	ASTM F1927

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmisión de vapor de agua	15 g/m²/24 hr 15 g/m²/24 hr 30 g/m²/24 hr	- 0.9675 g/100 in²/24 hr 0.9675 g/100 in²/24 hr 1.94 g/100 in²/24 hr	- DIN 53122 BS 3177 ASTM E96
Calibre de película	41.3 µm	1.63 mil	Internal Method
Rendimiento	16.8 m²/kg	-	Internal Method

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	90	-	ASTM D2457
Opacidad	6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.