NatureFlex™ NP 110

Fabricante	Innovia Films Ltd.	**Categoría**	Cellulose, Regenerated
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NatureFlex™ NP 110 es un producto de Celulosa Regenerada. Está disponible en África y Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de NatureFlex™ NP 110 incluyen bolsas/revestimientos, aplicaciones de recubrimiento y película. Las características incluyen: Ecológico/ Verde Claridad Alto Brillo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antivaho	-	-
	Antiestático	-	-
	Biodegradable	-	-
	Compostable	-	-
	Retención de pliegue muerto	-	-
	y torsión	-	-
	Excelente imprimibilidad	-	-
	Barrera de Sabor y Aroma	-	-
	Barrera de gas	-	-
	Alta claridad		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alto brillo Contenido de recursos renovables	- -	
Usos	Bolsas Película Laminados	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Película	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción	0.30 0.50	- - -	ASTM D1894 - -
Módulo secante	MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	124 MPa 68.9 MPa	- 17984.71 psi 9993.12 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	22 % 70 %	- - -	ASTM D882 - -
Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo)	2.95 $cm^3/m^2/24$ hr	0.1903 $cm^3/100$ $in^2/24$ hr	ASTM F1927
Transmisión de vapor de agua			ASTM E96

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1500 g/m²/24 hr	96.75 g/100 in²/24 hr	
Calibre de película	27.7 µm	1.09 mil	Internal Method
Rendimiento	25.0 m²/kg	-	Internal Method

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	100	-	ASTM D2457
Opacidad	3.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.