

AMTOPP HM30

Fabricante	Inteplast Group	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Película de polipropileno biorientado metalizado CoEx termosellable, sellable por un lado, para envases alimentarios

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película Embalaje de Alimentos	- -	- -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	30 μm	1.18 mil	-
Resistencia a la tracción	117 MPa 207 MPa	- 16969.45 psi 30022.87 psi	ASTM D882 - -

Elongación a la tracción

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		-	ASTM D882
	190 %	-	-
	70 %	-	-
Tasa de transmisión de oxígeno	62 cm ³ /m ² /24 hr	4.0 cm ³ /100 in ² /24 hr	ASTM D3985
Tasa de transmisión de vapor de agua	0.31 g/m ² /24 hr	0.01999 g/100 in ² /24 hr	ASTM F1249
Rendimiento	36.6 m ² /kg	-	-

Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad óptica	2.3 %	-	Internal Method
Opacidad	%	-	ASTM D589

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de sellado térmico	121 °C	249.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.