CoREZYN® COR30-DA-250

Fabricante	Interplastic Corporation	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CoREZYN también suministra resinas de poliéster isoftálico y ortoftálico para aplicaciones utilizadas en entornos menos severos. Las aplicaciones de uso final incluyen vigas, tuberías, canales, tubos y más.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Isoftálico Baja Viscosidad Reactividad Media Resistente	- - - -	- - - -
Usos	Tuberías Tubería	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gel a pico	1.0 to 3.0 min	-	
Contenido no volátil	65 to 70 %	-	-
Exotérmico pico	199 to 227 °C	390.2 - 440.6 °F	-
Viscosidad	0.70 to 1.2 Pa·s	-	-
Tiempo de gelificación	4.0 to 6.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.