WINTEC™ WFW4

Fabricante	Japan Polychem Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

WINTEC™ WFW4 es un producto de Copolímero Aleatorio de Polipropileno (PP Copolímero Aleatorio). Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Película.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flujo en espiral	46.0 cm	-	Internal Method
Contracción de moldeo	1.0 to 1.4 %	-	Internal Method
Dureza Rockwell	90	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
Deformación nominal a la tracción en rotura	%	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	1.0 kJ/m² 6.0 kJ/m²	- 0.4758 ft·lb/in² 2.85 ft·lb/in²	ISO 179 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	80.0 °C	176.0 °F	ISO 75-2/B
Temperatura de reblandecimiento Vicat	125 °C	257.0 °F	ISO 306

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo Gardner	90	-	ASTM D523
Opacidad		-	ISO 14782
	25 %	-	-
	60 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.