EVALENE® HDPE HF09522

Fabricante	JG Summit Petrochemical Corporation	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El HDPE se utiliza para fabricar grandes bidones, botellas de lejía, bolsas de compras, redes para cajas y cubos. Resistente. Rígido. De uso intensivo. Con alta resistencia química. Estas cualidades hacen que Evalene® HDPE sea adecuado para una amplia gama de productos industriales. Película soplada: bolsas de compras y de supermercado Tuberías: tuberías con y sin presión Moldeo por soplado: botellas para productos químicos domésticos e industriales, grandes bidones Moldeo por inyección: palés, cajas, estuches, bandejas, juguetes, artículos para el hogar, tapas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Alto peso molecular	-	-
	Alta rigidez	-	-
	Alta rigidez	-	-
	Alta resistencia a la		-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	tracción Resistente al agua salada/ rociado	- -	
Usos	Bolsas Película	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.060 g/10 min 9.0 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	25 µm	0.9843 mil	-
Módulo secante	1150 MPa 1450 MPa	- 166793.7 psi 210305.1 psi	ASTM D882 - -
Resistencia a la tracción	25.0 MPa	- 3625.95 psi	ASTM D882 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	24.0 MPa 47.0 MPa 42.0 MPa	3480.91 psi 6816.79 psi 6091.6 psi	- -
Elongación a la tracción	 % %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
Resistencia al desgarro Elmendorf	 10 g 65 g	- 0.3527 oz 2.29 oz	ASTM D1922 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.