EVALENE® HDPE HJ08601

Fabricante	JG Summit Petrochemical Corporation	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El HDPE se utiliza para fabricar grandes bidones, botellas de lejía, bolsas de compras, redes para cajas y cubos. Resistente. Rígido. De uso intensivo. Con alta resistencia química. Estas cualidades hacen que Evalene® HDPE sea adecuado para una amplia gama de productos industriales. Película soplada: bolsas de compras y de supermercado Tuberías: tuberías con y sin presión Moldeo por soplado: botellas para productos químicos domésticos e industriales, grandes bidones Moldeo por inyección: palés, cajas, estuches, bandejas, juguetes, artículos para el hogar, tapas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Buena resistencia química Buena Tenacidad	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Buena Resistencia a UV Alta rigidez		
Usos	Contenedores Cajas	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección Moldeo rotacional	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.960 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	920 MPa	133434.96 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Impacto Izod con entalla	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.