EVALENE® HDPE HP10441

Fabricante	JG Summit Petrochemical Corporation	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El HDPE se utiliza para fabricar grandes bidones, botellas de lejía, bolsas de compras, redes para cajas y cubos. Resistente. Rígido. De uso intensivo. Con alta resistencia química. Estas cualidades hacen que Evalene® HDPE sea adecuado para una amplia gama de productos industriales. Película soplada: bolsas de compras y de supermercado Tuberías: tuberías con y sin presión Moldeo por soplado: botellas para productos químicos domésticos e industriales, grandes bidones Moldeo por inyección: palés, cajas, estuches, bandejas, juguetes, artículos para el hogar, tapas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Buena Tenacidad Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Alta rigidez	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Conducto Tuberías	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520 PPI PE-80	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Tubería	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.944 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.080 g/10 min 10 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	700 MPa	101526.6 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	24.0 MPa 30.0 MPa	- 3480.91 psi 4351.14 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.