Wondel® P PM6

Fabricante	Nanjing Julong Engineering Plastics Co., LTD	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	30% Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Wondel® P PM6 es un material de Polipropileno relleno con 30% de mineral. Está disponible en Asia-Pacífico. Atributo principal de Wondel® P PM6: Clasificación de Llama.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Mineral, 30% relleno por peso	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	0.80 to 1.1 %	-	ISO 294-4
Dureza Rockwell	98	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	8.0 %	-	ISO 527-2
Esfuerzo a la flexión	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	128 °C	262.4 °F	ISO 75-2/B
Temperatura de fusión (DSC)	166 °C	330.8 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	ohms	-	IEC 60093
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.