Weifang Kingdom CM35

Fabricante	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**Categoría**	CM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CARACTERÍSTICAS: Se puede utilizar no solo como caucho halógeno puro, sino también mezclado con CR, CSM, NBR, SBR y NR en cualquier proporción. APLICACIÓN: Fabricación de diversos cables y mangas resistentes a las llamas, tuberías de goma, cintas transportadoras resistentes a las llamas, piezas de goma, placas de sellado de goma, capa aislante de cables y alambres y bobinas impermeables para techos, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Alto peso molecular	-	-
	Flexibilidad a baja temperatura	-	-
	Bajo a Ningún Sabor	-	-
	Resistente al aceite	-	
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
	Mezcla	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Recubrimiento de cable Transportadores Manguera Aislamiento Aplicaciones Marinas Aplicaciones mineras Tuberías Sellos Cubierta de Alambre	- - - - - - - - -	- - - - - - - -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	65 to 75 MU	-	GB/T 1232
Contenido de cloro	34.0 to 36.0 wt%	-	GB/T 9872
Dureza Shore		-	GB/T 531

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa	-	GB/T 528
Elongación a la tracción	%	-	GB/T 528

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Calor de fusión	J/g	-	DSC

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volátiles	%	-	GB/T 2914

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.