Weifang Kingdom CM42

Fabricante	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**Categoría**	CM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CARACTERÍSTICAS: Este producto es un elastómero termoplástico aleatorio y saturado con cristales residuales mínimos. Tiene la característica de buena resistencia a las llamas, buena resistencia química, buena resistencia al aceite y es impermeable, etc. Tiene buena compatibilidad con PVC, CR y NBR, etc. APLICACIÓN: Este producto se puede utilizar como agente resistente a las llamas halógenas, en la aplicación de PVC blando como modificador o plastificante permanente. Fabricar varios tipos de manguitos de cable resistentes a las llamas, manguitos de cable y chaquetas de cable de PVC, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Alto peso molecular	-	-
	Flexibilidad a baja temperatura	-	-
	Bajo a Ningún Sabor	-	-
	Resistente al aceite	-	

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones automotrices Mezcla Recubrimiento de cable Transportadores Manguera Aplicaciones Marinas Aplicaciones mineras Sellos Cubierta de Alambre	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	80 to 90 MU	-	GB/T 1232
Contenido de cloro	41.0 to 43.0 wt%	-	GB/T 9872
Dureza Shore		-	GB/T 531

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa	-	GB/T 528

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Calor de fusión	J/g	-	DSC

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volátiles	%	-	GB/T 2914

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.