THERMOLAST® K TC9CSN (Series: CS)

Fabricante	KRAIBURG TPE	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie CS es su solución de material para aplicaciones de sellado, proporcionando un excelente asentamiento por compresión. Los compuestos están disponibles en colores natural y negro. Aplicaciones típicas: Sujetadores, Ojetes, Membranas, Sellos. Ventajas del material: Adhesión al PP, Fácil coloración (compuestos en colores naturales), Excelente asentamiento por compresión, Excelente estabilidad térmica.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión Buena colorabilidad Buena Estabilidad Térmica	- - -	- - -
Usos	Sujetadores Ojetes	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Membranas Sellos	- -	- -
Apariencia	Color natural	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	86	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	500 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	31 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	 32 % 44 % 65 % 83 %	- - - - -	ISO 815 - - - -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de secado	2.0 to 4.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del dado	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.