THERMOLAST® K TF9WKF (Series: DW)

Fabricante	KRAIBURG TPE	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La serie DW es su solución de material para aplicaciones en contacto con agua potable. Los compuestos están aprobados de acuerdo con todas las normas europeas relevantes sobre agua potable - DVGW, W270, KTW, WRAS, ACS. Aplicaciones típicas Sellos, elementos funcionales y de diseño en el sector sanitario Cabezas de ducha Ventajas del material Adhesión al PP/PE Fácil coloración (compuestos en colores naturales) Para moldeo por inyección y extrusión Superficie lisa y repele la suciedad y los depósitos de cal Material alternativo termoplástico a los elastómeros

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión Buena colorabilidad	- -	- -
Usos		- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones de Agua Potable Sellos		
Certificaciones de organismos	Clasificación ACS no especificada DVGW W270 Clasificación KTW No Especificada Clasificación no especificada WRAS	- - - -	- - - -
Apariencia	Color natural	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	86	-	ISO 7619

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	800 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	39 kN/m	-	ISO 34-1

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 °F	-
Tiempo de secado	2.0 to 4.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	200 °C	392.0 °F	-
Temperatura del dado	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.